

3-Stab Schiffsboden home Clic 14 mm

home
Powered by Boen

Dielenformat in mm:	3-Stab 2194 x 209 x 14
Deckschicht in mm:	ca. 3,5
Aufbau:	3-schichtig; Deckschicht aus Edelholz Unter- und Mittellage aus Fichtenholz
	Deckschicht ca. 3,5 mm
	Mittellage ca. 8,8 mm
	Unterlage ca. 1,7 mm
Dielen Anzahl / m² pro Paket:	6 / 2,75
Paket Anzahl / m² pro Palette:	50 / 137,5
Gewicht pro Paket / Palette in kg:	22 / 1100
Brandverhalten ¹⁾:	Dfl-s1
Formaldehydabgabe ¹⁾:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) ¹⁾:	nicht nachweisbar
Dichte kg/m³ ¹⁾:	ca. 550
Rutschverhalten ¹⁾:	USRV 26
Abriebsfestigkeit ²⁾:	70 / 1100
Abriebsfestigkeit ³⁾:	100
Wärmeleitfähigkeit ¹⁾:	0,15 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand ⁵⁾:	0,09 m ² /mK

